


CHARAKTERISTIKA

Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC s nakaširovanou polyesterovou textiliou na spodnej strane. Fólia je vhodná najmä na realizáciu lepených streich.



FATRAFOL 807 a 807/V



POUŽITIE

Hydroizolačná fólia **FATRAFOL 807 (807/V)** je určená k vytvoreniu povlakovej hydroizolačnej vrstvy plochých aj šikmých streich. Fólia Fatrafol 807 má zo spodnej strany nakaširovanú PES textíliu o gramáži 300 g/m², čo umožňuje jej pokladku a lepenie priamo na asfaltovú hydroizolácu. Fatrafol 807/V s nakaširovanou PES textíliou o gramáži 120 g/m² je vhodná pre lepenie na tepelné izolanty (EPS, PiR, XPS), resp. OSB dosky. Na lepenie fólie k podkladu sa používajú polyuretánové lepidlá.

Hydroizolačná fólia **FATRAFOL 807 (807/V)** nachádza uplatnenie hlavne vtedy, ak nie je možná stabilizácia fólie mechanickým kotvením, alebo prítažením. Často je to z dôvodu nesúdržného podkladu v ktorom kotviace prvky nedosahujú požadovanú únosnosť, resp. z určitých prevádzkových dôvodov. Proces lepenia fólie si vyžaduje určité špecifické podmienky.

STAVEBNÁ REALIZÁCIA

Montáž hydroizolačnej fólie **FATRAFOL 807 (807/V)** určuje platný konštrukčný a technologický predpis výrobcu v súlade s STN 73 1901- Navrhovanie streich. Jednotlivé pásy fólie je možné vzájomne spájať horúcim vzduchom o teplote cca 500 °C. Rozsah teplôt pre manipuláciu, montáž a spájanie fólie je od -5 °C do +40 °C. V závislosti od typu podkladu je potrebné zvoliť správnu variantu fólie s adekvátnou gramážou nakaširovanej PES textílie. Aplikácia lepenia je vhodná len za určitých podmienok, akými sú napr. dobrá rovinnosť podkladu, teplota min. 15 °C a priaživné počasie. Pri zateplenej skladbe strechy je potrebné v prvej fáze previesť lepenie tepelnej izolácie k podkladu a až následne lepenie fólie. Na lepenie tepelnej izolácie používame lepidlo s výšou expanziou (napr. Soudaltherm Roof 330), na lepenie samotnej fólie lepidlo s veľmi nízkou expanziou (napr. Soudaltherm Roof 170). Pre správnu aplikáciu fólie je nutné použiť profilov z poplastovaného plechu, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pre správne a dlhodobé fungovanie systému.

FARBY FÓLIE (RAL)



7040 svetlosedá 7012 tmavošedá 9010 biela

PREDNOSTI A VÝHODY

- záruka na funkčnosť fólie aplikovanej podľa konštrukčného a technologického predpisu 10 rokov
- životnosť minimálne 25 rokov
- môže byť vystavená priamym atmosférickým vplyvom a UV žiareniu
- veľmi dobrá chemická odolnosť proti agresívnym vplyvom prostredia
- vysoká prieplustnosť pre vodné pary
- odolnosť spodnej vrstvy proti asfaltom
- fólia nevyžaduje použitie podkladovej separačnej textílie
- vynikajúca zvariteľnosť
- minimálne prítaženie nosnej konštrukcie strechy
- hygienická a ekologická nezávadnosť
- vysoká štruktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu
- minimálne požiarne zaťaženie objektu



FATRAFOL 807 a 807/V

STREŠNÉ HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE FATRAFOL

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Vlastnosť fólie	FATRAFOL 807	FATRAFOL 807/V	Skúšobná norma
Rozmerová stálosť	max. $\pm 1\%$	max. $\pm 0,3\%$	EN 1850-2
Pevnosť v ťahu	$\geq 800 \text{ N}/50 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}/50 \text{ mm}$	EN 12311-2 Metóda A
Pretiahnutie pri najvyššej ťahovej sile	$\geq 60\%$	$\geq 150\%$	EN 12311-2 Metóda A
Odolnosť proti pretrhávaniu	$\geq 250 \text{ N}$	$\geq 180 \text{ N}$	EN 12310-2
Ohybnosť pri nízkych teplotách	$\leq -35^\circ\text{C}$	$\leq -25^\circ\text{C}$	EN 495-5
Odolnosť proti odlupovaniu v spoji	$\geq 150 \text{ N}/50 \text{ mm}$	$\geq 250 \text{ N}/50 \text{ mm}$	EN 12316-2
Odolnosť spoja v šmyku	$\geq 650 \text{ N}/50 \text{ mm}$	$\geq 720 \text{ N}/50 \text{ mm}$	EN 12317-2
Vodotesnosť	$\geq 400 \text{ kPa}$, vyhovuje	$\geq 400 \text{ kPa}$, vyhovuje	EN 1928 Metóda B
Reakcia na oheň	trieda E	trieda E	EN 13501-1
Vystavenie UV žiareniu, zvýšenej teplote a vode	5000 hodín, vyhovuje, stupeň 0	5000 hodín, vyhovuje, stupeň 0	EN 1297
Faktor difúzneho odporu- μ	8200 ± 2000	10000 ± 3000	EN 1931
Správanie pri vonkajšom požiare	BROOF(t1)	BROOF(t1)	EN 13501-5
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	vyhovuje	vyhovuje	EN 13948
Rozsah teplôt pri pokladke	min. $+15^\circ\text{C}$	min. $+15^\circ\text{C}$	
Rozsah teplôt pre funkciu	-30 až $+80^\circ\text{C}$	-30 až $+80^\circ\text{C}$	
Odolnosť proti krupobitiu (1)	vyhovuje	vyhovuje	
Plošná hmotnosť	2,30 kg/m ²	2,18 kg/m ²	

(1) - hodnotené v štátnej skúšobni EMPA, Švajčiarsko

ROZMERY FÓLIE

	Fatrafol 807	Fatrafol 807/V
Hrubka (mm)	2,6 (PVC 1,5)	1,9 (PVC 1,5)
Šírka (m)	1,3	2,05
Balenie (m ²)	20	32,8



Fatra, a.s., Napajedla má certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálneho manažmentu podľa normy STN EN ISO 14001:2005. Rozsah platnosti certifikácie: Vývoj, výroba plastových fólií, hydroizolačných fólií, plastových podlahovín, potlačených fólií, vstrekovaných a tvarovaných výrobkov