

Tipptex® B300 F

Netkané vpichované a tepelne spájané geotextílie

Technický list

Popis výrobku

Polymér	Hustota	Bod tavenia	Konštrukcia
PP	0,91 kg/dm³	165 °C	Vláknó

Vlastnosti

Mechanické vlastnosti	Štandard	Prevedenie	Tolerancia
Pevnosť v ťahu (smer výroby)	EN ISO 10319	25 kN/m	-3,25 kN/m
Pevnosť v ťahu (kolmo na smer výroby)	EN ISO 10319	25 kN/m	-3,25 kN/m
predĺženie pri maximálnom zaťažení (v smere výroby)	EN ISO 10319	50 %	+/- 11,5 %
predĺženie pri maximálnom zaťažení (kolmo na smer výroby)	EN ISO 10319	55 %	+/- 12,65 %
Pevnosť v pretlačení (CBR)	EN ISO 12236	4,2 kN	-0,42 kN
Odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu	EN ISO 13433	12 mm	+3 mm

Hydraulické vlastnosti	Štandard	Prevedenie	Tolerancia
Priepustnosť vody kolmej na rovinu (VIh50)	EN ISO 11058	45 l/m2s	-14 l/m2s
Prietok vody v rovine pri tlaku 20 kPa	EN ISO 12958	-	-
Charakteristický priemer otvoru (O90)	EN ISO 12956	0,07 mm	+/- 0,021 mm

Fyzikálne vlastnosti	Štandard	Prevedenie	Tolerancia
Hrúbka pri tlaku 2 kPa	EN ISO 9863-1	-	-
Hmotnosť	EN ISO 9864	300 g/m²	- 30 g/m²
Dĺžka (+/- 1%) x šírka (+/- 1%)		50 x 2 m	
Priemer rolky (+/- 10%)		37 cm	

Odolnosť	Štandard	Prevedenie	
Predpokladaná odolnosť v prírodných zeminách s 4 < pH < 9 a teplotách zeminy < 25°C	Podľa bežnej praxe: Annex B	100	
Maximálna doba medzi inštaláciou a zakrytím geosyntetik	EN 12224	1 mesiac	

Dátum verzie : 2022.09.01

Číslo verzie : 7



Informácie uvedené v tomto technickom liste odzrkadľujú najlepšie znalosti v čase vydania tohto dokumentu. Tento dokument sa môže zmeniť na základe nových vývojových trendov a poznatkov. Rovnaká výhrada sa vzťahuje k vlastnostiam popisovaných produktov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za výsledky získané používaním výrobkov a informácií