

POLYURETANOVÝ TMEL PU 25

jednosložkový polyuretanový tmel

POUŽITÍ:

Polyuretanový tmel PU 25 je zařazen do první kategorie pro použití na sklo, hliník a beton bez primeru.

Polyuretanový tmel PU 25 má velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnicí hmotu.

Polyuretanový tmel PU 25 - na spárování prefabrikovaných panelů a obvodových plášťů budov obecně, spojovací a střešní spáry, přechodové spáry oken (včetně PVC) a dveří, spáry ve dřevu a kovu. Lepení betonových a keramických obkladů.

TECHNICKÁ DATA:

Konzistence: tixotropní pasta

Barva : bílá, šedá, hnědá, černá

Hustota: při 20°C ostatní barvy: 1.18 ± 0.05

Stékání: žádné

Aplikační teplota: +5°C - +35°C

Vytvoření povrchové kůry : od 90 - 150 min při 23 °C a 50% r.v.

Doba tvrdnutí (zrání): 3 mm / 24 hodin při 23 °C a 50% r.v.

Konečná tvrdost (Shore A) : cca 25 dle ISO 868 (3 sec.)

Tepelná odolnost: -40 °C až +90 °C

Odolnost proti kyselinám a zásadám: průměrná

Odolnost proti UV záření: dobrá

Odolnost proti vodě a soli: výborná

Přetíratelnost: na vodní bázi - ano

na bázi rozpouštědel - proveďte nejdříve zkoušku

Modul při 100°: cca 44 psi (0.3 MPa) (ISO 8339)

Prodloužení při přetržení: > 600% (ISO 8339)

APLIKACE :

Polyuretanový tmel PU 25 nanášíme ruční nebo pneumatickou pistolí při teplotě +5 až 40 °C. Povrch musí být suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Po nanesení tmelu je možné jeho povrch upravit navlhčeným spárovacím nástrojem, popř. tmel vtlačit hlouběji do spáry.

SKLADOVACÍ DOBA :

12 měsíců v originálním nenačatém obalu při teplotě +5 až +25 °C

kartuše 310 ml, "salámy" 600 ml, sudy 20 a 200 l

Poznámka : Informace podané v tomto návodu jsou pouze základními informacemi. Spotřebitel musí před započatím práce zkontrolovat slučitelnost materiálů a pracovní postup. Naše výrobky jsou vysoce kvalitní a nemohou být příčinou špatných výsledků, které byly způsobeny nesprávným postupem uživatele při aplikaci tohoto výrobku. V případě nejistoty či při dotazech kontaktujte naše informační centrum.