

# EKOPLAST 806



## CHARAKTERISTIKA

Homogénnna hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC. Fólia je odolná proti pôsobeniu ropných látok, akými sú napr. oleje, benzín a motorová nafta. Fóliu je možné použiť aj na izoláciu stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu.



## POUŽITIE

Hydroizolačná fólia **EKOPLAST 806** je vzhľadom k výbornej chemickej odolnosti proti ropným látкам určená na izoláciu stavieb proti vode a izoláciu objektov pre manipuláciu a dočasné skladovanie vybraných ropných látok. Je vhodná napr. pre tesnenie manipulačných plôch, havarijných a záchytných nádrží proti únikom benzínu, petroleja, motorovej a vykurovacej nafty, vykurovacích olejov a pod. Fóliu je možné použiť iba ako zabudovanú, nie je určená k vytvoreniu povrchovej vrstvy a nedá sa použiť k izolovaniu nádrží pre dlhodobé skladovanie ropných látok.

S ohľadom na veľmi nízku prieplustnosť fólie pre radón a možnosť zhotovenia dokonale plynootnesných spojov a detailov, fólia plní aj funkciu účinnej protiradónovej bariéry.

Fólia **EKOPLAST 806** je vyrobená valcovaním s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev. Fólia neobsahuje výstužnú mriežku, čo jej dáva mimoriadne veľkú prieťažnosť na úrovni viac ako 200 %. Táto vlastnosť má uplatnenie hlavne v odolnosti hydroizolačnej folie pri dilatačných pohyboch stavby. Fólia sa vyrába v rôznych hrúbkach, v rozmedzí 1 – 1,5 mm. Od hrúbky 1,5 mm je fólia schopná odolávať pôsobeniu tlakovej vody, čím dokáže splniť tie najnáročnejšie štandardy.

## STAVEBNÁ REALIZÁCIA

Zabudovanie izolačnej fólie **EKOPLAST 806** určuje platný konštrukčný a technologický predpis výrobcu – FATRAFOL H. Jednotlivé pásy fólie je možné vzájomne spájať horúcim vzduchom o teplote cca 500 °C. Nános zálievkovej hmoty - Z01 na báze THF uzatvára štruktúru rezu fólie v líniu teplovzdušného spoja. Aplikácia poistnej zálievky Z01 je doporučená pri vytváraní všetkých tlakových izolácií a protiradónových bariér. Rozsah teplôt pre manipuláciu, pokládku a spájanie fólie je od +5 °C do +40 °C. Izolačná fólia EKOPLAST 806 musí byť vždy zabudovaná medzi ochrannú a podkladnú vrstvu z netkanej PP geotextílie s minimálnou plošnou hmotnosťou 300g/m<sup>2</sup> zabraňujúcou mechanickému poškodeniu. Nesmie byť trvalo vystavená UV žiareniu.. Pre správne ukončenie fólie je nutné použiť profilov z poplastovaného plechu.

## FARBY FÓLIE (RAL)



9011  
čierna

## PREDNOSTI A VÝHODY

- vysoká štruktúrna pevnosť a prieťažnosť fólie
- veľmi dobrá odolnosť proti ropným látкам
- znížená horľavosť
- možnosť dokonalého opracovania detailov
- odolnosť proti mechanickému namáhaniu pri sadaní stavieb
- odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
- vynikajúca zvariteľnosť
- výborná odolnosť proti perforácii
- zdravotná a ekologická nezávadnosť fólií



NAVIGUJEME VÁS VO SVETE  
HYDROIZOLÁCIÍ

[WWW.FATRAFOL.SK](http://WWW.FATRAFOL.SK)

 **FATRAFOL**  
HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE

# EKOPLAST 806

ZEMNÉ HYDROIZOLAČNÉ  
FÓLIE FATRAFOL

## ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Vlastnosť fólie	EKOPLAST 806 hr. 1,5 mm	EKOPLAST 806 hr. 1 mm	Skúšobná norma
Najvyššia ľahová sila	$\geq 1050 \text{ N}/50 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}/50 \text{ mm}$	EN 12311-2 Metóda A
Pretiahnutie pri najvyššej ľahovej sile	$\geq 250 \%$	$\geq 250 \%$	EN 12311-2 Metóda A
Pevnosť spoja	$\geq 840 \text{ N}/50 \text{ mm}$	$\geq 560 \text{ N}/50 \text{ mm}$	EN 12317-2
Odolnosť proti pretrhávaniu	$\geq 300 \text{ N}$	$\geq 200 \text{ N}$	EN 12310-2
Ohybnosť pri nízkych teplotách	$\leq -25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq -25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	EN 495-5
Vodotesnosť	vyhovuje $\geq 400 \text{ kPa}$	vyhovuje $\geq 400 \text{ kPa}$	EN 1928 Metóda B
Reakcia na oheň	trieda E	trieda E	EN 13501-1
Faktor difúzneho odporu- $\mu$	$18000 \pm 3000$	$18000 \pm 3000$	EN 1931
Vplyv umelého starnutia na vodotesnosť	vyhovuje $60 \text{ kPa}$	vyhovuje $60 \text{ kPa}$	EN 1296 EN 1928
Odolnosť proti statickému zataženiu	vyhovuje, 20 kg	vyhovuje, 20 kg	EN 12730 Metóda B
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	neprerastajú	neprerastajú	EN 13948
Vplyv chemikálií na vodotesnosť ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ; 10 % $\text{NaCl}$ ; nafta; benzín Natural 95; motorový olej 15 W-40; transfomátorový olej; petrolej)	vyhovuje	vyhovuje	EN 1847 EN 1928
Rozsah teplôt pri pokladke	+5 až +40 °C	+5 až +40 °C	
Rozsah teplôt pre funkciu	-20 až +40 °C	-20 až +40 °C	
Plošná hmotnosť	1,97 kg/m <sup>2</sup>	1,31 kg/m <sup>2</sup>	

## ROZMERY FÓLIE

Hrubka (mm)	1,0	1,5
Šírka (m)	1,3	1,3
Balenie (m <sup>2</sup> )	39	26



Fatra, a.s., Napajedla má certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálneho manažmentu podľa normy STN EN ISO 14001:2005. Rozsah platnosti certifikácie: Vývoj, výroba plastových fólií, hydroizolačných fólií, plastových podlahovín, potlačených fólií, vstrekovaných a tvarovaných výrobkov.